

## SINTOFILLER



### SOCIETA'

3C COMMERCIALE CHIMICA COLORI  
Via G.Pascoli 34/B Quarto d'Altino-Venezia  
Tel./Fax +390422-780055  
e-mail: info@trecve.com  
www.trecve.com



### IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Nome commerciale: SINTOFILLER  
Nome chimico: Stucco sintetico bianco a spatola per rasature

## GENERALITA'

SINTOFILLER è uno stucco monocomponente a base di resine alchidiche, dotato di ottima adesione, ottimo potere riempitivo, buona carteggiabilità. E' adatto per impiego su legno, pannelli truciolari, metalli (preventivamente trattati con un primer). Ideale per rasature sottili e per livellare superfici rugose o irregolari. Può essere riverniciato con qualunque tipo di smalto sintetico per legno e metalli. Utilizzato come stucco di rasatura in cicli per la verniciatura di imbarcazioni a finitura monocomponente nonchè nell'industria del legno e nel settore fai da te per riempire piccoli fori, fessure e imperfezioni della superficie in genere. Perappare difetti e porosità e rendere perfettamente liscia ed omogenea qualunque superficie destinata alla verniciatura.

## STABILITA' E STOCCAGGIO

Stoccaggio: (+10+30 °C): 18 mesi in contenitori sigillati conservati al coperto in luogo asciutto.

## DATI TECNICI - CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Tipo di legante: Resine sintetiche  
Aspetto: Pastoso  
Colore: bianco  
Peso specifico: Kg/Lt: 1,800 ± 0,05  
Residuo secco % (volume): 67 % circa  
Viscosità a 20 °C : Tixotropico  
Confezionamento: Lt 0,5

## DATI APPLICATIVI

Metodo di applicazione: Spatola  
Diluizione %: Spatola: pronto all'uso  
Essiccazione a 20°C:  
-Asciutto: 4-5 ore circa (a 20°C)  
-Carteggiabilità: dopo 24 ore circa (a 20°C)  
Temperatura d'applicazione: tra +10°C e +35°C  
Umidità relativa: Non superiore a 80 %  
Spessore: fino a 500 microns max. secchi per mano  
Resa teorica: 1,7 mq al litro circa (con 500 microns)

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Legno. I supporti devono essere asciutti, puliti e privi di polvere. E' sempre raccomandabile una leggera carteggiatura per permettere un miglior aggrappaggio dello stucco sul supporto. Eventuali tracce di resine, cere e prodotti lucidanti per legno devono essere tolte con cura mediante lavaggio con solvente o carteggiatura. Applicare una passata di SINTOFILLER dove richiesto mediante spatola in spessori sottili, avendo cura di esercitare una certa pressione per assicurare una buona penetrazione dello stucco dentro le porosità del supporto. Non applicare direttamente grossi spessori; nel caso ciò fosse necessario, eseguire numerose applicazioni di strati sottili successivi, intervallati di qualche ora l'uno dall'altro. Lasciare asciugare e proseguire con il ciclo di verniciatura consigliato.  
Metallo. Applicare SINTOFILLER su un primer idoneo dopodichè seguire la stessa procedura indicata per i supporti in legno.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA - NOTE

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti si osservino comunque attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla scheda di sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta.

### NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti.